STOPGAP ACCELERATOR

Additief voor versnelde harding

ALLEEN voor gebruik met STOPGAP F75 en STOPGAP F76 waterbestendige oppervlaktemembranen.

PRODUCTGEGEVENS

INLEIDING

STOPGAP ACCELERATOR is een additief waarmee de hardingstijd van de waterbestendige oppervlaktemembranen STOPGAP F75 en STOPGAP F76 aanmerkelijk wordt verkort tot ongeveer 3 uur bij een omgevingstemperatuur van 20°C. Daardoor is de vroegtijdige installatie van vloerbedekking mogelijk.
Zie de Technische gegevensbladen van STOPGAP F75 en STOPGAP F76 voor de volledige instructies.

MENGEN

Giet het gehele inhoud van STOPGAP ACCELERATOR uit het blik en meng het met reeds homogeen aangemaakte STOPGAP F75 of F76. Meng het geheel mechanisch bij een rustig toerental en met een geschikt roerijzer minimaal 1 minuut, totdat er een homogeen, uniform kleurende consistentie is verkregen. Als het mengen niet zorgvuldig wordt gedaan zal het kleverig blijven en niet verharden,. **Het is van belang dat de STOPGAP F75 of F76 gemengd met STOPGAP ACCELERATOR direct op de vloer wordt aangebracht en verwerkt.** Als dit niet wordt gedaan kan het gebeuren dat het product met extreme hitte gaat uitharden in de verpakking.

VERWERKINGSTIJD

Na vermenging en nadat het op de vloer is gegoten blijft STOPGAP F75 of F76 nog ongeveer 30 minuten verwerkbaar bij 20 °C. Deze tijden moeten bij een lagere temperatuur worden verlengd.

HARDINGSTIJD

Wanneer STOPGAP ACCELERATOR wordt gebruikt, wordt de hardingstijd van STOPGAP F75 en F76 teruggebracht tot ongeveer 3 uur bij een vloertemperatuur van 20°C.

VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik STOPGAP ACCELERATOR alleen bij de waterbestendige oppervlakte membranen STOPGAP F75 en STOPGAP F76 . Gebruik slechts 1 eenheid STOPGAP ACCELERATOR per 5 kg STOPGAP F75 of F76. Bewaar het materiaal niet bij temperaturen boven 25 °C voordat het gemengd wordt anders is de verwerkingstijd korter. Alle vloeistof uit het blik dient te worden gebruikt. Meng de producten niet te lang, aangezien dit hitte genereert en daarmee wordt de normale verwerkingstijd verkort.

Voeg dit product niet toe aan STOPGAP F76 HP.

OPSLAG

Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende containers onder juiste omstandigheden.

VERZENDEENHEID

210ml blik – 6 per doos

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Amber
Consistentie	Vloeibaar
Verbruik	1 x 210ml eenheid per 5kg STOPGAP F75 of F76. 2 x 210ml eenheid per 10kg STOPGAP F75 of F76.
Verwerkingstijd	30 minuten met een omgevingstemperatuur van 20°C
Uithardingstijd	3 uur bij een omgevingstemperatuur van 20°C

KENMERKEN

- De hardingstijd van de waterbestendige oppervlakte membranen STOPGAP F75 of F76 wordt aanmerkelijk verkort tot ongeveer 3 uur bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. waardoor vroegtijdige installatie van vloerbedekking mogelijk is.

Alle aspecten van de installatie van vloerbedekking moeten voldoen aan de vereisten van de relevante Britse standaard praktijkrichtlijn, zoals BS 8203 (installatie van veerkrachtige vloerbedekking) of BS 5325 (installatie van textielvloerbedekking) en alle aanvullende specificaties.

ADVIES OVER GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor dit product gelden de regels voor chemische stoffen (informatie over gevaar en verpakking voor levering). Lees de relevante veiligheidsinformatiebladen en volg de adviezen op. Deze bladen zijn te vinden op www.f-ball.nl. Ze zijn ook in de winkel verkrijgbaar of bij F. Ball and Co. Ltd. op het onderstaande adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Zorg ervoor dat u een geschikt product hebt gekozen en u de verpakking en/of informatieblad heeft gelezen. Zijn er vragen, dan kunt u altijd contact opnemen voor technisch advies.

Voor meer informatie over de producten van F. Ball of voor meer technische hulp neem contact op met:

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.nl

BALL
F. Ball and Co. Ltd.