STOPGAP ACCELERATOR

Urýchľovač

Len pre použitie so STOPGAP F75 alebo STOPGAP F76
hydroizolačnými povrchovými membránami

ÚDAJE O VÝROBKU

ÚVOD

STOPGAP ACCELERATOR je prídavná látka, ktorá výrazne znižuje dobu vyzretia hydroizolačných povrchových membrán STOPGAP F75 a STOPGAP F76 približne na 3 hodiny pri podlahovej teplote 20°C. **Preto umožňuje včasnú pokládku podlahových krytín v systéme „rýchla stavba". Pre úplné aplikačné pokyny si pozrite technické listy STOPGAP F75 a STOPGAP F76.**

MIEŠANIE

Za stáleho miešania vylejte celý obsah STOPGAP F75 alebo F76 tvrdidla do nádoby so živicou. Miešajte miešadlom nasadeným na nízkootáčkovú vŕtačku, až kým nedosiahnete jednotnú farbu a konzistenciu (približne 2 minúty). Dôkladne očistite steny nádoby, aby ste sa uistili, že všetky zložky boli rozmiešané. Je dôležité, aby ste vyprázdnili celý obsah nádoby s tvrdidlom. Teraz do zmesi živice a tvrdidla pridajte STOPGAP ACCELERATOR a miešajte ďalšiu minútu. STOPGAP F75 a F76 tvrdnú vďaka chemickej reakcii. **Je dôležité, aby bola membrána aplikovaná na podklad ihneď po namiešaní.** V opačnom prípade môže výrobok vo vedre zatvrdnúť.

DOBA SPRACOVANIA

Akonáhle namiešanú zmes STOPGAP F75 alebo F76 s urýchľovačom vylejete na podlahu, bude pri 20°C spracovateľná približne 30 minút. Pri nižších teplotách sa táto doba predĺži.

VYZRETIE

S použitím STOPGAP ACCELERATOR sa doba vyzretia STOPGAP F75 a F76 zníži približne na 3 hodiny pri teplote podlahy 20°C.

UPOZORNENIE

Použitie len so STOPGAP F75 alebo STOPGAP F76 hydroizolačnými povrchovými membránami.
Miešajte len v pomere 1 jednotka STOPGAP ACCELERATOR na 5 kg STOPGAP F75 alebo F76.
Výrobok pred miešaním neskladujte pri teplotách vyšších ako 25°C, malo by to za následok skrátenie normálnej doby spracovateľnosti.
Uistite sa, že nádoba s kvapalnou zložkou je úplne vyprázdnená.
Nemiešajte príliš dlho, malo by to za následok vznik tepla a skrátenie normálnej doby spracovania.
Nepridávajte do STOPGAP F76 HP.

SKLADOVANIE

Skladujte medzi 5°C až 30°C.
Chráňte pred mrazom.

TRVANLIVOSŤ

12 mesiacov v uzatvorených nádobách uskladnených v dobrých podmienkach.

BALENIE

250 ml plechovky – 6 ks v krabici.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba	Jantárová
Konzistencia	Viskózna tekutina
Použitie	1 x 250 ml na 5 kg STOPGAP F75 alebo F76 a 2 x 250 ml na 10 kg STOPGAP F75 alebo F76
Doba spracovania (približne)	30 minút pri teplote podlahy 20°C
Doba vyzretia (približne)	3 hodiny pri teplote podlahy 20°C

VLASTNOSTI

- Výrazne znižuje dobu vyzretia STOPGAP F75 a F76 čo umožňuje včasnú pokládku podlahových krytín v v systéme „rýchla stavba".
- Znižuje dobu vyzretia približne na 3 hodiny pri 20°C.

NORMY

Všetky hľadiská pokládky podlahových krytín musia byť v súlade s požiadavkami príslušných Britských noriem, t.j. BS 5325 (Montáž textilných podlahových krytín) alebo BS 8203 (Montáž pružných podlahových krytín) a ďalšími technickými požiadavkami.

ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok je klasifikovaný podľa predpisov pre chemické látky (Informácie o nebezpečnosti a balení dodávok). Obstarajte si príslušný bezpečnostný list a riaďte sa pokynmi. Nájdete ho na www.f-ball.co.uk alebo na predajných miestach, prípadne si ho vyžiadajte od spoločnosti F. Ball a Co. Ltd. poštou na nižšie uvedenej adrese.

Miestne podmienky sa líšia, na ubezpečenie sa o vhodnosti tohto produktu a potvrdenie aktuálnosti tohto technického listu, prosím kontaktujte technické oddelenie.

Pre bližšie informácie o produktoch spoločnosti F.Ball alebo pre podrobnejšiu technickú pomoc, prosím kontaktujte :

F. Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Technické oddelenie Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk
www.f-ball.co.uk

BALL
F. Ball and Co. Ltd.