



# STYCCOBOND F41

## Límefni fyrir teppabúta



Skanna til að skoða  
kynningarmyndband um vöruna


## VÖRUUPPLÝSINGAR

### KYNNING

**STYCCOBOND F41** er fjölliða akrýl-ýrulímefni sem er laust við leysiefni. Það er hannað til að veita varanlega límkennda filmu sem hindrar það að teppabútar hreyfist við hefðbundna umferð en gerir þeim kleift að vera lyft og skipt út á auðveldan máta þegar þörf krefur. Það er ekki eldfimt, veitir vernd gegn lífniðurbroti, hentar til notkunar yfir hefðbundinni lagningu fyrir gólfhita, veitir viðnám gegn flutningi múkiefnis og stenst hefðbundna, blauta hreinsitækni.

STYCCOBOND F41 má nota til að festa ýmiss konar stöðuga „Flata“ teppabúta þar sem bakhlíðin hefur að geyma jarðbik/filt, óofið efni, PVC og annað fjölliða bakefni.

Sjá ráðlagðar leiðbeiningar um límefni en þar er að finna upplýsingar um sértæk gólfefni.



STYCCOBOND F41 hefur verið prófað að viðmiðum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar og er viðurkennt til notkunar fyrir gólfefni á sjávarsviði. USCG approval No. 164.112/1121/WCL MED0406.

STYCCOBOND F41 má bera á STOPGAP jöfnunarundirlag, traust, slétt, þurr undirgólf úr jöfnunarefni með sandi/semi, krossvið, spónaplötur fyrir gólfefni og harðvið.

STYCCOBOND F41 má einnig bera á óiseyga fleti á borð við vatnsheldar STOPGAP yfirborðshimnur, STOPGAP ISOLATOR, gólfklæðningu með upphækkuðum aðgangi, stál-, terrazzo-, gifs-, línóleum- og vínýlgólfefni.

Trausta gólfefnasteypuþarf að renna yfir með að lágmarki 3 mm af viðeigandi STOPGAP jöfnunarundirlagi.

Hafið samband við tækniþjónustudeild okkar til að fá frekari upplýsingar um önnur undirgólf.



### EIGINLEIKAR

- Hindrar það að lausir bútar færast úr stað
- Auðveldar það að einstakir, skemmdir eða slitnir bútar séu fjarlægðir á skjótan máta eða endurnýjaðir

### STAÐLAR

Allir hlutar lagningar gólfefnis ættu að vera í samræmi við kröfur viðeigandi breskar reglur um góðar starfsvenjur, þ.e. BS 5325 (lagning textílgólfefnis) og viðbótartæknilýsinga.

### UMBÚÐIR

25 lítra flaska  
15 lítra fata  
5 lítra flaska

### TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Litur	Hvítur
Þéttleiki	Seigfljótandi vökvi
Þekjuhutfall (u.þ.b.)	8 - 22 m <sup>2</sup> fyrir hvern lítra, háð gleypni undirgólfsins og bakhluta teppabútsins.
Þurrkunartími (u.þ.b.)	20 mínútur, slíkt veltur á hitastigi, rakastigi og gleypni undirgólfsins.

### HVE MIKIÐ EFNI?

PAKKNINGAST/ERÐ	UMFERÐUM	ÞEKJA HVER EINING
25 lítrar	Rúlla	200 - 550 m <sup>2</sup>
15 lítrar	Rúlla	120 - 330 m <sup>2</sup>
5 lítrar	Rúlla	40 - 110 m <sup>2</sup>

Athugasemd: Þekjuhutfall er háð aðstæðum og gleypni undirgólfsins og notkunarmynstri.

## UNDIRBÚNINGUR YFIRBORÐS

Viðeigandi undirbúningur undirgólfs er nauðsynlegur fyrir rétta lagningu gólfefnis. Undirgólf verða að vera traust, slétt, þurr (<75% RH) og laus við mengunarvalda sem geta haft áhrif á viðloðun. Notið STYCCOCLEAN C140 til að fjarlægja feiti, olíu, bón, sápu o.s.frv. af ísseygu undirlagi.

Jöfnunarefni með steypu og sandi/semi þarf að vera að fullu hert og allar lagðar eða yfirborðsmeðferðir þarf að fjarlægja. Hitastig gólfsins þarf að viðhalda við yfir 10°C við notkun og þurrkun límefnisins. Slökkva þarf á gólfhita í að minnsta kosti 48 klukkustundir fyrir, á meðan og eftir notkun.

Hægt er að óska eftir undirbúningsleiðbeiningum F. Ball fyrir undirgólf til að fá frekari upplýsingar.

## RÖK UNDIRGÓLF

Rakastig (RH) undirgólfsins má mæla með stafrænum rakamæli F. Ball. Ef rakastigsgildið er hærra en 75% þarf að bera á viðeigandi vatnshelda STOPGAP yfirborðshimnu.

## SLÉTTUN

Til að tryggja sléttan flöt með viðloðun ætti að undirbúa ójafnan og óreglulega fleti með viðeigandi STOPCAP jöfnunarundirlagi.

## GRUNNUN

Undirgólf með mikla íseygu á borð við jöfnunarefni með sandi/semi og krossviður geta orsakað skjóta þurrkun límefnisins, þannig styttist opni tími þess. Notið STOPGAP P131 þynnt með 4 hlutum af vatni og hrærið vandlega. Þetta ætti að fá að þorna vel áður en lagning hefst.

Þurr og viðeigandi búið jöfnunarlag með kalsíumsúlfati, t.d. anhýdríð, þarf að grunna með STOPGAP P121 - kynnið ykkur gagnablað STOPGAP P121 til að fá frekari upplýsingar.

## NOTKUN LÍMEFNIS

Notið bursta eða rúllu og dreifið límefninu jafnt á undirgólfið þar til allur flöturinn er þakinn. Látið þorna þar til myndast glær, límkennd filma áður en teppabútnum er komið fyrir. Þrýstið þétt frá miðju og út og sýnið brúnunum sérstaka athygli. Þegar notað er á upphækkuðu klæðningakerfi ætti að hella límefninu í bakka og bera varlega á með rúllu til að hindra það að umframlímefti seyntli á milli einstakra klæðninga og til að ná fram ráðlögðu þekjuhutfalli.

## Lagning teppabúta með PVC-baki yfir vínýlgólfefni

Berið STYCCOBOND F41 með bursta eða rúllu aftan á klæðninguna, forðist brunirnar. Látið þorna áður en klæðningunni er komið fyrir.

## VARÚÐARRÁÐSTAFANIR

Ekki koma bútnum fyrir áður en límeftið hefur þornað og orðið að glærri filmu. Þetta getur leitt til þess að varanleg tenging myndast. Á stöðum með mikilli umferð, t.d. þar sem mikið er um háhælaða skó eða þunga umferð, hafa varanlegar tengiklæðningar lengt líftíma þeirra. Leitaðu ráða hjá framleiðanda bútsins til að fá upplýsingar um slíkar aðstæður.

Ef þekjuhutfall er lengt fram yfir uppgæfið hlutfall getur það dregið úr límeiginleikum vörunnar.

Sjá ráðlagðar leiðbeiningar F. Ball um límefti fyrir viðeigandi varanlegt límefti ef þörf krefur.

## VERKFÆRI

STYCCOBOND málningarúlla eða miðlungsstífur kústur.

Verkfæri skal þrifa með volgu sápuvatni á meðan límeftið er enn blautt.

## GEYMSLA

Geymið við hitastig á bilinu 5°C til 30°C. Verndið gegn frosti.

## GEYMSLUPÓL

12 mánuðir í óopnum ílátum og geymt við góðar aðstæður.

## HEILBRIGÐIS- OG ÖRYGGISÁBENDING

Þessi vara er ekki flokkuð. Öryggisblað er fáanlegt fyrir faglega notendur gegn beiðni.

Hægt er að nálgast slíkt á [www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk) en einnig má óska eftir því á sölustað eða frá F. Ball and Co. Ltd. á því heimilisfangi sem má finna að neðan.

Vinsamlegast hafðu samband við tækniþjónustudeild okkar til að tryggja að þessi vara sé viðeigandi og til að staðfesta að þetta upplýsingablað sé núverandi, aðstæður á starfsstöðvum eru mismunandi.

Vinsamlegast hafið samband á eftirfarandi heimilisfang til að fá frekari upplýsingar um vörur F. Ball. eða ítarlegra tækniástoð.



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
Bretland

Sími: +44 (0) 1538 361633  
Fax: +44 (0) 1538 361622  
Fax tækniþjónustunnar: +44 (0) 1538 361567  
Netfang: [mail@f-ball.co.uk](mailto:mail@f-ball.co.uk)

[www.f-ball.co.uk](http://www.f-ball.co.uk)

