



STYCCOBOND F41

Fixeermiddel voor tapijttegels



Scan om de demonstratie video te bekijken



PRODUCTGEGEVENS

INLEIDING

STYCCOBOND F41 is een oplosmiddelvrije acrylaatpolymeer emulsielijm. Het vormt een permanente kleverige laag die er voor zorgt dat losliggende tapijttegels bij gemiddelde belasting niet verschuiven. De tegels kunnen indien gewenst zonder veel moeite worden opgenomen en vervangen. De lijm is niet brandbaar, beschermd tegen bioafbreekbaarheid, geschikt voor toepassing op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen, en bestand tegen weekmaker migratie en normale natte reinigingsmethoden.

STYCCOBOND F41 hecht diverse soorten dimensie-stabiele horizontaal liggende tapijttegels met bitumen/vilt, non-woven, PVC en andere polymeer rug.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F41 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen. USCG goedkeuring nr 164.112/1121/WCL MED0406.

STYCCOBOND F41 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende gladde, droge beton- en zand/cement dekvloeren, multiplex, houtvezelplaten voor vloeren en hardboard.

STYCCOBOND F41 kan direct worden aangebracht op niet-absorberende ondervloeren zoals STOPGAP vochtschermen, STOPGAP ISOLATOR, computervloer panelen, staal, terrazzo, granito, linoleum en vinyl vloerbedekkingen.

Onbeschadigd asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3mm.

Voor informatie over andere typen ondervloer neem contact op met een Technische Adviseur.

TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viscose vloeistof
Verbruik	8 - 22 m ² per liter met een kortharige vachtroller, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer en de rug van de tapijttegel.
Droogtijd	20 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.



KENMERKEN

- Voorkomt schuiven van tapijttegels
- Individuele, beschadigde of versleten tegels kunnen snel worden opgenomen en vervangen

NORMEN

Alle aspecten van een vloerbedekkingsinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS5325 (installatie van textielvloerbedekking) en aanvullende specificaties.

VERPAKKING

Flacon 25 liter
Flacon 15 liter
Flacon 5 liter

HOEEVEELHEID NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
25 liter	vachtroller	200 - 550 m ²
15 liter	vachtroller	120 - 330 m ²
5 liters	vachtroller	40 - 110 m ²

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer en het patroon waarin de vloerbedekking gelegd wordt.

VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor het correct installeren van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN C140 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen moeten zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 10°C. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren, lees de Gids Voorbereiding Ondervloeren van F-Ball and Co. Ltd.

VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Restvocht in een ondergrond kan gemeten worden met een carbidmeter (CM-meting) of digitale hygrometer. Indien nodig dient een STOPGAP vochtscherm te worden aangebracht. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

EGALISEREN

Om de ondergrond geschikt te maken voor hechting met de vloerlijm dient de ondervloer te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement, multiplex, etc. kan de lijm te snel opdrogen waardoor de open tijd verkort. Gebruik STOPGAP P131 verdund met 4 delen water en roer goed tot het mengsel homogeen is. Goed laten drogen voordat met de installatie verder wordt gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden dekvloeren (bv. anhydriet) moeten worden voorbehandeld met STOPGAP P121. Lees het informatieblad voor meer informatie.

LIJM AANBRENGEN

Breng de lijm met een kwast of een kortharige vachtroller gelijkmatig op de volledige te stofferen ondervloer aan. Laten drogen tot het een doorzichtige, kleverige laag is voordat de tapijttegels geplaatst worden. Druk goed aan, vanuit het midden naar de randen, en zorg met name voor de randen. Bij computervloeren dient de lijm in een platte bak te worden gegoten waarna het met een roller voorzichtig wordt aangebracht. Voorkom het lekken van overtollige lijm tussen de panelen en zorg dat het aanbevolen verbruik wordt aangehouden.

Installatie van tapijttegels met PVC rug op vinyl vloerbedekking.

Breng STYCCOBOND F41 met een kwast of kortharige vachtroller in banen op de achterkant van de tegel aan maar vermijd de randen. Laten drogen voordat de tegels op hun plaats worden gelegd

VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats de tapijttegels niet voordat de lijm doorzichtig is opgedroogd. Het vormt anders een permanente ipv verwijderbare hechting.

Er is gebleken dat tapijttegels op vloeren die onderhevig zijn aan zware puntbelasting (bv. waar naaldhakken, zware trolleys/bedden op wielen, etc te verwachten zijn) langer meegaan als ze met een permanente hechting geplaatst zijn.

Raadpleeg de fabrikant van de tegels voor advies.

Het is afgeraden het geadviseerde verbruik te overschrijden omdat het de eigenschappen en de hechting van het product kan verminderen.

Raadpleeg indien gewenst de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over lijmen die permanente hechting bieden.

GEREEDSCHAP

Kortharige vachtroller of gemiddeld harde bezem

Gereedschap direct na gebruik, als de lijm nog nat is, schoonmaken met warm water en zeep.

BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur van 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen, onder de juiste omstandigheden.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd.

Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op.

Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar. Deze zijn op www.f-ball.nl te vinden of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is..

Voor meer informatie over de producten van F.Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Email: informatie@f-ball.nl

www.f-ball.nl

